



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т. факс (47362) 2-20-12; 2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку щебня фракции св. 20 до 40 мм

ГОСТ 8267 – 93

№ 830 от «31» июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ КОЛ – ВО _____ ТОНН

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.	0,5 (d наим. - D наиб.)	D наиб.	1, 25 D наиб.
	20	30	40	50
Полные остатки на ситах, % по массе	93,6	41,8	5,5	0,0

2. Содержание:

- 2.1 зёрен пластинчатой и игольчатой формы _____ 13,0 % соответствует _____ 2 группа
- 2.2 пылевидных илистых и глинистых частиц _____ 0,53 _____ 0,0
- в том числе глины в комках _____ 0,0 _____ 0,0
- 2.3 зёрен слабых пород _____ 0,0 _____ 0,0
- 2.4 вредных компонентов: _____ нет _____ 0,0
3. Марка щебня по дробимости _____ 1400 _____
4. Марка щебня по истираемости _____ И1 _____
5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300 _____
6. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмные _____ 1,36 т/м³
7. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 249,37 Бк/кг
- Первый класс использования (протокол № _____ 032/Р от _____ 20.05.2013г.
- ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж.)
8. Устойчивость структуры щебня против распада _____ 0,19 _____ 0,0
9. Другие показатели (затребованные потребителем): _____ Заключение Воронежгеология _____
- обладает стойкостью к химическому воздействию щелочей.

Контрольный мастер ОТК



Митрунина М.А.

Приложение к паспорту качества

приложения А ГОСТ 8267-93.

Таблица 1

Наименование вредных компонентов и примесей	Требования ГОСТ 8267-93 приложение А	Фактические показатели
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах	Не более 50 ммоль/л	нет
Сульфаты и сульфиды в пересчёте на SO_3	1,5% по массе	0,5 % по массе
Пирит	4 % по массе	Пирит +ильменит 1,5%
Породообразующие слюды и гидрослюды	15 % по объёму силикатов	10-15 %
Галоидные соединения	0,1 % по массе в пересчёте на ион хлора	Нет
Свободные волокна асбеста	0,25 % по массе	Нет
Уголь и древесные остатки	1% по массе	Нет
Оксиды и гидроксиды железа (магнетит, гетит, гематит и др.)	10 % по объёму каждого или их суммы не более 15 %	Нет