

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ



№ ДОРС RU. 0004. С 00033
ССФЖТ RU. ЦПО7 Б.02678

SRDS OC-01. С 00633

срок действия с 14.03.2011г. по 14.03.2014г.

№ ССФЖТ RU. ЦПО7.Б.09679

срок действия с 09.01.2013г. по 09.01.2016г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество ПАВЛОВСКГРАНИТ

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т/факс (47362) 2-20-12

2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку щебня смеси фракций от 25 до 60 мм

ГОСТ 54748-2011

№ 829 «31» июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № накладной _____ кол во _____ тонн

Результаты лабораторных испытаний:

Наименование горной породы Граниты Шкурлатовского месторождения

1.3. Зерновой состав:

1.1 Полные остатки на ситах:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	D наим.	0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
	25	40	60	70
Полные остатки на ситах, % по массе	96,9	40,0	1,8	0,0

1.2 Содержание:

-частиц размером менее 0,16 мм 0,74

-содержание зёрен слабых пород 0,0

- зёрен пластинчатой и игольчатой формы 12,0

2. Прочностные характеристики щебня:

2.1. Марка щебня по дробимости 1400

2.2. Марка щебня по истираемости И3

2.3. Марка щебня по сопротивлению удару ΔМ 7,5

3. Марка щебня по морозостойкости 300

4. Наличие в щебне глины в комках и засоряющих примесей нет

5. Удельная электрическая проводимость 0,044 СМ/М

6. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) 250,12 Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 030.Р от 16.05.2013 (ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж)

7. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмные 1,38 т/м³

Контрольный мастер ОТК

Миронина М.А.

