№SRDS-OC -01. СМК 2011.01
срок действия с 10.10.2011г. по 10.10.2014г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12,2-29-55

П А С П О Р Т

на отгрузку щебня фракции св. 40 до70 мм
ГОСТ 8267 – 93

№ 641 от «31 » июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____№ накладной _____кол – во _____тонн

_____

_____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.	0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1, 25 D наиб
	40	50	70	90
Полные остатки на ситах, % по массе	90,0	51,6	1.0	0,0

2. Содержание:

2.1 зёрен пластинчатой и игловатой формы 12,5 %, соответствует 2 группе

пылевидных илистых и глинистых частиц 0,40 %

в том числе глины в комках 0,0 %

2.3зёрен слабых пород 0,0 %

2.4вредных компонентов: нет %

3. Марка щебня по дробимости 1400

4. Марка щебня по истираемости И1

5.Марка щебня по морозостойкости 300

6.Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объемные 1,38 *т/м³*

7.Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) 215,26 Бк кг

Первый класс использования (протокол № 0,23 Р от 13.03.2013

ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж)

8. Другие показатели (затребованные потребителем): *Заключение Воронежгеология:* обладает стойкостью к химическому воздействию щелочей.

Устойчивость структуры щебня против распадов 0,30 %

Контрольный мастер ОТК _____ Митрунина М.А.