



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

ПАВЛОВСКГРАНИТ

396420 г. Павловск, Воронежской обл.
телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку щебня смеси фракций от 5 до 20 мм
с формой зерна по 2 группе
ГОСТ 8267 – 93

№ 287 от 31 июля 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ КОЛ – ВО _____ ТОНН _____

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.		0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
	2,5	5	12,5	20	25
Полные остатки на ситах, % по массе	99,4	98,7	60,0	9,0	0,0

Содержание:

- 2.1 зёрен пластинчатой и игольчатой формы _____ 13,7 % _____ 2 группа
- пылевидных илистых и глинистых частиц _____ 0,54 %
- в том числе глины в комках _____ 0,0 %
- зёрен слабых пород _____ 0,0 %
- 2.3 вредных компонентов: _____ SO_2 – 0,5 %
3. Марка щебня по дробимости _____ 1400
4. Марка щебня по истираемости _____ И1
5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300
6. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмные _____ 1,39 т/м³
7. Удельная эффективная активность радионуклидов (Аэфф.) _____ 211,43 Бк/кг.
- Первый класс использования (протокол № _____ 0,22 Р от _____ 13.03.2013
- ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж)
8. Устойчивость структуры щебня против распада _____ 0,20 %
- Заключение: щебень смеси фр. 5-20 мм соответствует требованию ГОСТ 8267-93

Контрольный мастер ОТК _____ Митрунина М.А.



Приложение к паспорту качества

приложения А ГОСТ 8267-93.

Таблица 1

Наименование вредных компонентов и примесей	Требования ГОСТ 8267-93 приложение А	Фактические показатели
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах	Не более 50 ммоль/л	нет
Сульфаты и сульфиды в пересчёте на SO_3	1,5% по массе	0,5 % по массе
Пирит	4 % по массе	Пирит +ильменит 1,5%
Породообразующие слюды и гидрослюды	15 % по объёму силикатов	10-15 %
Галоидные соединения	0,1 % по массе в пересчёте на ион хлора	Нет
Свободные волокна асбеста	0,25 % по массе	Нет
Уголь и древесные остатки	1% по массе	Нет
Оксиды и гидрооксиды железа (магнетит, гетит, гематит и др.)	10 % по объёму каждого или их суммы не более 15 %	Нет