



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

ПАВЛОВСКГРАНИТ.

№SRDS-OC -01. СМК 2011.01
срок действия с 10.10.2011г. по 10.10.2014г.

№ РОСС RU 3C.115.H00121
срок действия с 29.08.2012г. по 30.08.2015г.

№SRDS-OC -01. С 00733
срок действия с 13.11.2012г. по 13.11.2015г.

396420 г. Павловск, Воронежской обл.
телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

П А С П О Р Т

на отгрузку щебня смеси фракций от 5 до 20 мм
ГОСТ 8267 – 93

№ 831 от 31 июля 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол-во _____ тонн

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.		0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
	2,5	5	12,5	20	25
Полные остатки на ситах, % по массе	98,2	96,6	55,0	6,8	0,0

2. Содержание:

2.1 зёрен пластинчатой и игольчатой формы _____ 20,1 % _____ 3 группа
пылевидных илистых и глинистых частиц _____ 0,96 %
в том числе глины в комках _____ 0,0 %
2.2 зёрен слабых пород _____ 0,0 %
2.3 вредных компонентов: _____ SO₃ – 0,5 %
3. Марка щебня по дробимости _____ 1400
4. Марка щебня по истираемости _____ III
5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300
6. Насыпная плотность для перевода количество материала из единиц массы в объёмные _____ 1,39 т/м³
7. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 238,23 Бк/кг
Первый класс использования (протокол № _____ 0,31/P от _____ 20.05.2013
ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж)

8. Устойчивость структуры щебня против распада _____ 0,21 %
Заключение: щебень смеси фр. 5-20 мм соответствует требованию ГОСТ 8267-93

Контрольный мастер ОТК _____ Митрунина М.А.



Приложение к паспорту качества

приложения А ГОСТ 8267-93.

Таблица 1

Наименование вредных компонентов и примесей	Требования ГОСТ 8267-93 приложение А	Фактические показатели
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах	Не более 50 ммоль/л	нет
Сульфаты и сульфиды в пересчёте на SO_3	1,5% по массе	0,5 % по массе
Пирит	4 % по массе	Пирит + ильменит 1,5%
Породообразующие слюды и гидрослюды	15 % по объёму силикатов	10-15 %
Галоидные соединения	0,1 % по массе в пересчёте на ион хлора	Нет
Свободные волокна асбеста	0,25 % по массе	Нет
Уголь и древесные остатки	1% по массе	Нет
Оксиды и гидрооксиды железа (магнетит, гетит, гематит и др.)	10 % по объёму каждого или их суммы не более 15 %	Нет